

ANTERISANA

Barriera antisale pronto all'uso per il risanamento delle murature soggette ad umidità di risalita.

Descrizione

ANTERISANA è una barriera antisale specifico per il risanamento delle murature soggette ad umidità di risalita. Formulato a base di silossani in soluzione acquosa e specifici additivi.

Vantaggi

- Pronto all'uso
- Elevata concentrazione
- Elevata traspirabilità

Impieghi

Si utilizza per proteggere le murature dalla comparsa di efflorescenze saline su tutte le superfici porose e assorbenti, sia in ambienti esterni che interni.

È consigliato nei casi più critici di risanamento di vecchi edifici, edifici senza fondazioni e/o senza vespaio di aereazione o in assenza di impermeabilizzazione.

Consumo

Dai 100 ai 200 gr/m² per mano di applicazione, in funzione del tipo di supporto e della sua assorbenza.

Confezioni

Tanica da 5 kg; Tanica da 20 kg.

Conservazione e scadenza

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).

Stoccaggio max. 12 mesi (secchio perfettamente chiuso al riparo da umidità e raggi UV).

Informazioni tecniche

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Aspetto		--	Liquido bianco
Odore		--	debolmente caratteristico
Peso specifico		kg/l	ca. 1,0
pH		--	7 ÷ 8
Solubilità nell'acqua			Miscibile

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Consumo		gr	ca. 100
Tempo di applicazione consentito		°C	Da +5 a +35
Tempo di essiccazione		min	da 30 a 60 (in funzione del grado di assorbimento del sottofondo, della temperatura e dell'aereazione).

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di applicazione ed asciugatura, la temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i +35°C. Durante la fase di asciugatura proteggere da gelo, ventilazione eccessiva, irraggiamento solare diretto, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo potenzialmente dannosi.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere consistente e privo di materiali estranei (polvere, olio, fuliggine, alghe, efflorescenze, disarmani, distaccanti, ecc.).

Rimuovere dal supporto tutti i materiali non perfettamente adesi, compresi eventuali film di materiali facili al distacco.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso.

Applicazione

Applicare uniformemente sulla superficie da trattare mediante pennello, rullo o a spruzzo (bassa pressione) in due mani consecutive con la tecnica del fresco su fresco. Dopo circa 12 ore e non oltre le 48 ore, è possibile procedere con l'esecuzione del Ciclo di Risanamento mediante l'applicazione dello strato di rinaffo ANTERINZAFFO/ANTERINZAFFO NHL o in alternativa ULTRASAN ONE/ULTRASAN ONE NHL. Per maggiori dettagli si rimanda alle Schede Tecniche dei prodotti Linea Risanamento.

Classificazione doganale

3824 50 90.

Avvertenze e raccomandazioni

Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.

Non miscelare il prodotto con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di applicazione.

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

Proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali.

Note Legali

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.

Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet www.antebiago.it o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.

GENERAL ADMIXTURES Spa

Via delle Industrie, 14/16 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italia

Tel. +39 0422 966911 - Fax +39 0422 969740

E-mail: info@gageneral.com - Sito Web: www.gageneral.com

E-mail: info@antebiago.it - Sito Web: www.antebiago.it