

TEKNO TIX R2



Malta tixotropica, fibrorinforzata, polimero-modificata, a basso modulo elastico per ripristini superficiali di manufatti ed elementi in calcestruzzo e murature in laterizio o pietra.

Descrizione

TEKNO TIX R2 è una malta tixotropica, fibrorinforzata, polimero-modificata, a basso modulo elastico. Classe R2 secondo la norma EN 1504-3. Prodotto formulato a base di leganti idraulici, inerti selezionati, fibre polimeriche e specifici additivi.

Vantaggi

- Elevata tixotropia
- Basso modulo elastico
- Elevata adesione al supporto
- Applicazione in mano unica da 10 a 40 mm
- Supporti in calcestruzzo, laterizio e pietra

Classificazione

Malta cementizia (PCC) di classe R2 secondo UNI EN 1504-3.

Impieghi

Si utilizza per il ripristino di manufatti in calcestruzzo armato e al consolidamento di murature degradate, in laterizio o materiale lapideo, in applicazioni orizzontali e verticali. Idonea anche per la correzione di imperfezioni, riparazione di limitati nidi di ghiaia su pilastri o pareti, miglioramento della planarità di strutture orizzontali o verticali, aumento localizzato dello spessore di copriferro. Grazie al suo basso modulo elastico risulta particolarmente adeguata alle applicazioni su conglomerati cementizi di basse prestazioni o interventi di consolidamento di murature, in laterizio o pietra. Non utilizzare per applicazioni di natura strutturale. Idoneo per applicazioni con spessori compresi tra 10 e 40 mm per singola mano.

Consumo

Circa 17 kg/m² per ogni cm di spessore applicato.

Confezioni

Sacco da 25 kg in bancale da 1.250 kg (50 sacchi).

Conservazione e scadenza

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).

Stoccaggio max. 6 mesi dalla data di produzione (informazione ai sensi del D.M. 10/05/2004 e relativa esclusivamente alla durata dell'efficacia dell'agente riducente del cromo VI).

Informazioni tecniche

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Aspetto		--	Polvere grigia
Granulometria nominale	EN 12192-1	mm	0,0÷2,0
Massa volumica a secco	EN 12190	kg/m ³	2.000
Acqua di impasto per ogni sacco da 25 kg		L	(16%) Circa 4,0
Tempo di lavorabilità		min	circa 40
Inizio presa	EN 13294	min	circa 90
Resistenza a compressione		Classe	R2
- a 1 giorno - a 7 giorni - a 28 giorni	EN 12190	N/mm ²	≥ 3,0 ≥ 10 ≥ 15,0
Resistenza a flessione: - a 1 giorno - a 7 giorni - a 28 giorni	EN 196-1	N/mm ²	≥ 1,0 ≥ 2,5 ≥ 4,0
Assorbimento capillare	EN 13057	Kg/(m ² · h ^{0,5})	≤ 0,5
Modulo Elastico	EN 13412	N/mm ²	13.000÷16.000
Adesione	EN 1542	N/mm ²	≥ 0,8
Adesione dopo 50 cicli di gelo/disgelo	EN 13687-1 EN 1542	N/mm ²	≥ 0,8
Permeabilità all'acqua in pressione a 28 giorni	EN 12390-8	mm	≤ 10
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	A1

GENERAL ADMIXTURES Spa

Via delle Industrie, 14/16 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italia

Tel. +39 0422 966911 - Fax +39 0422 969740

E-mail: info@gageneral.com - Sito Web: www.gageneral.com

E-mail: info@antebiago.it - Sito Web: www.antebiago.it

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di presa/indurimento, la temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra $+5^{\circ}\text{C}$ ed $+35^{\circ}\text{C}$. Durante la fase di stagionatura e fino a completa maturazione, proteggere da gelo, ventilazione eccessiva, irraggiamento solare diretto, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo potenzialmente dannosi. Nel caso di temperature superiori a 30°C si consiglia di utilizzare acqua fredda e di applicare il prodotto subito dopo la sua miscelazione, proteggendo le superfici al fine di evitare l'essiccazione. Nel caso di temperature inferiori agli 8°C è consigliato l'impiego di acqua tiepida al fine di non rallentare lo sviluppo delle resistenze meccaniche alle brevi stagionature.

Si consiglia altresì di proteggere adeguatamente le superfici con materiale coibente al fine di evitare il congelamento del prodotto allo stato fresco.

Preparazione del supporto

Si raccomanda di effettuare una diagnosi preventiva sul tipo di degrado che ha colpito la struttura, per la corretta definizione delle modalità di preparazione del supporto e di ripristino da eseguire. Il supporto deve essere consistente, non soggetto a ritiro igrometrico o a deformazioni di varia natura e privo di materiali estranei (polvere, olio, fuliggine, alghe, efflorescenze, disarmanti, distaccanti, ecc.). Inoltre deve presentare una resistenza allo strappo di almeno $1,5\text{ N/mm}^2$ per supporti in calcestruzzo e di almeno $0,25\text{ N/mm}^2$ per supporti in muratura. Per tutti i supporti, con particolare riguardo a quelli porosi ed assorbenti, si raccomanda un'accurata e preventiva saturazione superficiale con successiva asciugatura dell'acqua in eccesso (supporto in condizioni sature e superficie asciutta, s.s.a.), in modo da evitare sottrazioni di acqua dal prodotto fresco. Rimuovere completamente dalle superfici delle strutture le sole parti ammalorate, incoerenti o in fase di distacco, fino ad ottenere un supporto stabile, consistente e pulito. Il supporto inoltre dovrà essere sufficientemente ruvido e in grado di favorire l'adesione del prodotto (scabrezza di circa 5 mm per applicazioni da 30 a 40 mm in mano unica). Tale operazione potrà avvenire, a seconda dei casi, manualmente (tramite scalpellatura), meccanicamente (con l'ausilio di demolitori) o mediante idro-scarifica a pressione.

Pulizia e protezione delle armature

Pulire con cura mediante spazzola metallica o sabbatura le eventuali barre di armatura a vista in modo da eliminare completamente la ruggine ed ottenere superfici metalliche lucide (grado di pulizia Sa2.5 secondo ISO 8501-1). La pulizia dovrà riguardare tutta la superficie delle barre interessata da corrosione (anche a tergo dei tondini). Successivamente trattare le barre con la boiaccia passivante ANTEFER (vedere Scheda Tecnica).

Preparazione della Malta

Miscelare con un apporto di acqua pari al 16% circa sul peso della polvere (circa 4,0 litri di acqua per ogni sacco da 25 kg di TEKNO TIX R2); utilizzare esclusivamente acqua pulita priva di qualsiasi forma di impurità. Miscelare con mescolatore, betoniera o trapano a frusta a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per applicazioni eseguite in ambienti caldi e/o ventilati, al fine di migliorare la corretta maturazione di TEKNO TIX R2 e ridurre le eventuali fessurazioni da ritiro plastico ed idraulico, si consiglia l'aggiunta, in fase di miscelazione, dell'additivo GINIUS SRA 1 in ragione di 0,25% (sul peso della polvere).

Applicazione

Applicare il prodotto sull'intera superficie del supporto mediante spatola liscia, cazzuola o a spruzzo con spessori variabili da 10 a 40 mm secondo le esigenze. Nel caso di applicazioni con spessore complessivo maggiore di 50 mm, procedere per strati successivi con spessori non superiori a 20 mm, applicati a distanza di non meno di 24 ore l'uno dall'altro. Gli strati intermedi dovranno essere lasciati con superficie ruvida e frastagliata in modo da favorire l'adesione dello strato successivo. Garantire un copriferro di almeno 20 mm alle armature integrative. Al termine della applicazione procedere con frattazzatura o staggiatura fino ad ottenere una superficie liscia e regolare. Allo scopo è consigliato l'uso di frattazzi di plastica. Al termine della fase plastica della malta eseguire un'ultima lisciatura della superficie mediante un frattazzo in spugna, in maniera da prevenire eventuali cavillature. Completata la posa in opera si consiglia di mantenere, per alcuni giorni, la superficie dell'intervento umida mediante sacchi di iuta o teli bagnati ricoperti da fogli di polietilene o, in alternativa, utilizzando specifici agenti stagionanti (Linea CURING). Una mancata e/o inadeguata stagionatura può pregiudicare la prestazione del prodotto.

Classificazione doganale

3824 50 90.

Avvertenze e raccomandazioni

Rispettare le attuali indicazioni del produttore e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Prodotto destinato ad un utilizzo professionale.

Non miscelare il prodotto con altri elementi sia in fase di preparazione che in fase di applicazione.

Lavare mani ed attrezzature con abbondante acqua pulita prima che la malta inizi la presa; in seguito la pulizia risulterà difficoltosa.

I leganti idraulici contenuti possono causare irritazioni alla pelle ed agli occhi. Non respirare le polveri ed aerare gli

ambienti; proteggersi adeguatamente con guanti, indumenti protettivi ed occhiali.

Note Legali

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.

Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet www.antebiago.it possono essere richieste presso i nostri uffici.

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.