

TEKNO TIX UNICO





Unico Prodotto per un ciclo completo di ripristino e protezione del calcestruzzo











RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CONCRETE REPAIR

TEKNO TIX

R4 UNICO



TINO DEL CALCESTRUZZO

TEKNO TIX

R2 UNICO

General Admixtures S.p.A.

Via delle Industrie n. 14/16 31050 Ponzano Veneto (TV) | ITALY T. + 39 0422 966911 | T. + 39 0373 980391 www.gageneral.com | www.antebiago.it info@gageneral.com

rev. 00 25/08/2023















TEKNO TIX UNICO R4 R2

Unico Prodotto per un ciclo completo di ripristino e protezione del calcestruzzo.

TEKNO TIX UNICO, è una innovativa malta tixotropica per il ripristino e la protezione di elementi in calcestruzzo armato e la passivazione delle barre d'armatura (UNI EN 1504-2, UNI EN 1504-7). Disponibile in classe R4 e classe R2 secondo la UNI EN 1504-3.

Un unico prodotto che protegge le armature, ripristina il copriferro, rasa le superfici e aumenta la resistenza delle strutture agli agenti aggressivi.

Estremamente versatile, adeguato per tutti gli elementi strutturali (R4) e non strutturali (R2), per superfici sia verticali che orizzontali, con spessori di applicazione da 2 a 40 mm. Cantieristica veloce e rapida consegna dei lavori, anche in climi freddi.

SEMPLICITÀ



Monocomponente
Ottima tixotropia

MULTIFUNZIONE



Passivante
Ripristino sezioni
Rasatura
Protezione

VERSATILITÀ



Spessori da 2 a 40 mm

PRESTAZIONI



Adesione al supporto Resistenza

Durabilità

RISPARMIO



Cantieristica veloce

SOSTENIBILITÀ



ReMade in Italy°
Certificazione
Ambientale di
prodotto conforme
al CAM (Criteri
Ambientali Minimi)

USO











PREPARAZIONE



APPLICAZIONE





 \geq 1,0 N/mm² \geq 1,0 N/mm²









RIFINITURA





DATITECNICI	TEKNO TIX R4 UNICO*	TEKNO TIX R2 UNICO
Aspetto	polvere di colore grigio	polvere di colore grigio
Granolumetria nominale	0,6 mm	0,6 mm
Massa volumica a secco	2.100 kg/m³	1.800 kg/m³
Acqua d'impasto	circa 17%	circa 16-18%
Tempo di lavorabilità	circa 30 minuti	circa 30 minuti
Inizio presa	circa 60 minuti	circa 60 minuti
Resistenza a compressione EN 12190 a 1 giorno	≥ 25,0 N/mm ²	≥ 5,0 N/mm ²
Resistenza a compressione EN 12190 a 7 giorni	≥ 40,0 N/mm ²	≥ 15,0 N/mm ²
Resistenza a compressione EN 12190 a 28 giorni	≥ 50,0 N/mm ²	≥ 20,0 N/mm ²
Resistenza a flessione EN 196-1 a 1 giorno	≥ 3,0 N/mm²	≥ 1,5 N/mm²
Resistenza a flessione EN 196-1 a 7 giorni	≥ 5,0 N/mm ²	≥ 3,0 N/mm ²
Resistenza a flessione EN 196-1 a 28 giorni	≥ 7,0 N/mm²	≥ 5,0 N/mm ²
Modulo Elastico EN 13412	≥ 22.000÷26.000 N/mm²	≥ 12.000 N/mm²
Adama FN 1542	> 2.0 M/mama²	> 1 O NI/ma ma ²

≥ 2,0 N/mm²

Adesione dopo 50 cicli di gelo-disgelo EN 1542 - EN 13687-1 ≥ 2,0 N/mm²

Forniture

Sacco da 25 kg in bancale da 1.250 kg (50 sacchi).

Dosaggi

Miscelare 1 sacco da 25 kg di prodotto con: 4,25 litri di acqua | Tekno Tix R4 Unico; 4÷4,5 litri di acqua | Tekno Tix R2 Unico.

Consumo

Per ogni mm di spessore applicato: circa 1,7 kg/m² | Tekno Tix R4 Unico; circa 1,5 kg/m² | Tekno Tix R2 Unico.

* TEKNO TIX R4 UNICO è disponibile anche in versione rapida UNICO R

Tempo di lavorabilità circa 15 minuti. Inizio presa circa 30 minuti.

