

ANTETILES

Promotore di adesione per superfici prive di assorbimento.

Descrizione

ANTETILES è un primer che agisce come ponte di adesione per usi interni ed esterni. Formulato a base di aggregati micronizzati e resine acriliche.

Vantaggi

- Prodotto pronto all'uso
- Elevata adesione
- Idoneo per superfici vetrose
- Idoneo per tutte le superfici a scarso o nullo assorbimento

Impieghi

Si utilizza per l'incollaggio di stucchi, intonaci, adesivi per piastrelle, collanti e rasanti al di sopra di supporti privi di assorbimento o ad assorbimento limitato quali: marmo lucido, superfici vetrose o superfici similari. Qualora applicato su supporti ruvidi e/o assorbenti, permette di migliorare ulteriormente l'aderenza meccanica degli strati successivamente applicati. Prodotto applicabile in ambienti interni ed esterni, a parete e a soffitto.

Consumo

Circa 0,15 kg/m³ per mano di applicazione; la resa può variare in funzione della disomogeneità del fondo di applicazione.

Confezioni

Secchi da 14 litri.

Conservazione e scadenza

Mantenere all'asciutto, proteggere dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).

Stoccaggio max. 12 mesi.

Informazioni tecniche

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
Aspetto		--	Massa pastosa
Odore		--	Caratteristico
Massa volumica		kg/l	1,10 ± 0,20

Proprietà	Norma	U.M.	Valore
pH		--	7,5 ÷ 9,0
Tempo di essiccamento		ore	Da 2 a 4 ore (secondo la temperatura e umidità ambientali, questo valore può variare sensibilmente)
Tempo di filmazione		ore	24 C.N. = +20°C 65% U.R.
Contenuto di COV	Direttiva 2004/42/CE	g/l	Cat. c - BA ≤ 40
Infiammabilità			Non infiammabile
Solubilità nell'acqua			Miscibile
Temperatura di applicazione		°C	Da +5 a +35
Granulometria massima		mm	0,7
Autoestinguente a prodotto essiccato		--	Non propaga la fiamma

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di asciugatura, la temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i +35°C. Durante la fase di stagionatura e fino a completa maturazione, proteggere da gelo, ventilazione eccessiva, irraggiamento solare diretto, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo potenzialmente dannosi.

Preparazione supporti

Si raccomanda di effettuare una diagnosi preventiva sul tipo di supporto, per la corretta definizione delle modalità d'intervento. Il supporto deve essere consistente, non soggetto a ritiro igrometrico o a deformazioni di varia natura e privo di materiali estranei (polvere, olio, fuliggine, alghe, efflorescenze, disarmanti, distaccanti, ecc.).

Rimuovere completamente dalle superfici delle strutture le sole parti ammalorate, incoerenti o in fase di distacco, fino ad ottenere un supporto stabile, consistente e pulito.

Eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali oppure aver cura di consolidarle.

Eliminare resti di olio disarmante su calcestruzzo mediante getti d'acqua calda o prodotti adatti al caso.

Eliminare la presenza di alghe e muschi, vecchie pitture minerali facili al distacco.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Prima dell'applicazione mescolare brevemente. Può essere diluito al massimo con il 5% di acqua prima dell'applicazione, in riferimento al peso del prodotto.

Applicazione

Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo.

Classificazione doganale

3903 90 00

Note Legali

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. General Admixtures spa si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di General Admixtures spa per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a General Admixtures spa riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'impiego del Prodotto. Il cliente resta l'unico Responsabile dell'utilizzo del Prodotto. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. Tutti i nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione ed impiego dei prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione cicli di lavorazione e preventivi.

Tutte le schede tecniche aggiornate sono reperibili all'interno del portale internet www.antebiago.it o possono essere richieste presso i nostri uffici.

GENERAL ADMIXTURES Spa

Via delle Industrie, 14/16 - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italia

Tel. +39 0422 966911 - Fax +39 0422 969740

E-mail: info@gageneral.com - Sito Web: www.gageneral.com

E-mail: info@antebiago.it - Sito Web: www.antebiago.it

Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nella relativa scheda di sicurezza, che è necessario consultare prima dell'impiego del prodotto.